

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

### BORDURI DE BETON

TIP PRODUS

### BORDURI PAVELE

COD PRODUS: **EBB50x20x25**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizări la exterior și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.  
Pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică. Pentru acoperiri.



| Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) | Tip beton                               |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| 500          | 200         | 250           | 54.2          | C25/30 (XC4+XF2) (RO) C10.2 Dmax8 D2193 |

| Caracteristici                    | Standardul de încercări   | Prevederile din standard                                                                                                   | Valori declarate                               |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aspectul suprafeței               | SR EN 1340:2004 - anexa J | Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări                                                                          | Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări |
| Liniaritate                       | SR EN 1340:2004           | $\pm 4$ mm                                                                                                                 | 0,5 mm                                         |
| Grosime strat de finisare         | SR EN 1340:2004           | Minim 4 mm                                                                                                                 | Min. 4                                         |
| Reacția la foc                    | SR EN 1340:2004           | 5.3.6.1.                                                                                                                   | Clasa A1                                       |
| Rezistența la încovoiere          | SR EN 1340:2004 - anexa F | Rezistența la încovoiere caracteristică 5,0 Mpa și<br>Rezistența la încovoiere minimă 4,0 Mpa                              | Clasa 2 – T                                    |
| Absorbția de apă                  | SR EN 1340:2004 - anexa E | Nici o performanță măsurată clasa 1 sau<br>Sub 6% clasa 2                                                                  | Clasa 2 – B                                    |
| Rezistența la uzură               | SR EN 1340:2004 - anexa H | Fiecare bordură să îndeplinească condițiile<br>pentru clasele declarate<br>Clasa 4 $\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$ | Clasa 4 – I                                    |
| Rezistență la îngheț -<br>dezgheț | SR EN 1340:2004           | Valori declarate de producător                                                                                             | Clasa 3 – D                                    |