

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS  
**DALE DIN BETON**

TIP PRODUS  
**DALE PIAZZA**

COD PRODUS: **PZ 4**

DOMENIU DE UTILIZARE

*Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior. Pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de circulatie publica. Pentru invelitoare de acoperis.*



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
198	98	40	1,75	C25/30 (XC4+XF3) (RO) CI0.2 Dmax8 D2231

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 Anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.2.4	Clasa 1 Marcare N
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.7.1.	Clasa A1
Rezistența la incovoiere	SR EN 1339:2004 Anexa F	Min 4 Mpa	Clasa 3 Marcare U Minim 4 Mpa
Incarcarea la rupere	SR EN 1339:2004	5.3.6.2	Clasa 70 Marcare 7 Min 5,6 kN
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 Anexa E	Nici o performanța măsurată Sub 6%	Max. 6% Clasa 2 Marcare B
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004 Anexa H	Fiecare pavea să îndeplinească condițiile pentru clasele declarate	≤ 18000mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup> Clasa 4 Marcare I
Rezistența la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004	≤1,0 Kg/m <sup>2</sup> ca medie cu nici o valoare individuala >1,5 Kg/m <sup>2</sup>	≤1,0 Kg/m <sup>2</sup> Clasa 3 Marcare D

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ  
SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări

FPS-303-08-01 Ediția 2 din 2023