

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI


DENUMIRE PRODUS

BLOC DE COFRAJ DIN BETON PENTRU FUNDAȚIE

COD PRODUS: **EF 40**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru pereți monoliți din beton simplu și beton armat. Lucrările de armare și betonare a pereților realizați cu elementul de cofraj se execută doar în baza unui proiect de rezistență.



| DESCRIERE PRODUS | |
|------------------|----------|
| Lungime (mm) | 500 |
| Toleranță (mm) | +3 -3 |
| Lățime (mm) | 400 |
| Toleranță (mm) | +3 -3 |
| Înălțime (mm) | 230 |
| Toleranță (mm) | +3 -3 |
| Greutate (kg) | 28 |
| Bucăți / mp | 8,5 |
| Bucăți / mc | 20 |
| Bucăți / palet | 30 |

| INFORMAȚII DESPRE PRODUS | |
|---|---|
| Caracteristici | Valori declarate |
| Prevederi constructive – grosimea peretelui | 30 mm |
| Prevederi constructive – grosimea nervurii | 30 mm |
| Prevederi constructive – aria adânciturii nervurii | 380 mm ² |
| Prevederi constructive – planitate | 2 mm |
| Densitate în stare uscată | 610 kg / m ³ |
| Contrație la uscare / Deformație datorată umidității | 1,256 mm / m |
| Reacție la foc | Clasa A1 |
| Coeficient de difuzie a vaporilor de apă | $\mu = 5 / 15$ |
| Rezistență mecanică - Rezistență la încovoiere a pereților | 2,5 N/mm ² |
| Conductivitate termică | 1,30 W/mK (P=90%) |
| Durabilitate - Rezistență la îngheț - dezgheț | Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț |