



Descriere produs :	Tigla cu imbucare din argila arsa .
Domeniu de utilizare :	Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)
Sistemul de evaluare si verificare a performantei :	4
Dimensiuni( mm ) : -L x l	390 x 240
Tolerante dimensionale	±2% din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala , %	≤ 1.5
Coeeficient de planeitate , %	≤ 1.5
Coeeficient de impermeabilitate	≤ 0.8, categoria 1, Metoda incercare 2
Rezistenta la rupere prin incovoiere , N	≥ 1300
Nivel de rezistenta la inghet	Metoda B, Min. 300 cicluri
Reactia la foc	A1
Emisie de substante periculoase	NPD
Conditii de aspect :	
- Coloarea	uniforma
- Structura	omogena
- Granule de var	max. 3 mm
- Sunetul	clar
- Fisura pe parte neacoperita	nu se admite
- Crapaturi	nu se admit
- Pierdere de cioc	nu se admite
- Stirbituri la colturi acoperite	1/buc, cu h <sub>max</sub> -3mm, L <sub>max</sub> -20mm
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite	max.2/buc, cu h <sub>max</sub> -3mm, L <sub>max</sub> -20mm
- Exfolieri	nu se admit
Prindere pe sipci :	doua ciocuri si o gaura de cui
Panta acoperis :	min. 20 grade max. 50 grade
Masa informativa , ( kg /buc)	2.80
Necasar /m <sup>2</sup>	15.5
Buc/palet	360

Aprobat: Manager General  
Ing. Lazar Dumitru Florin



Sighisoara  
15.01.2024