

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

**CAPAC GARD**

COD PRODUS: **MODUS**

TIP PRODUS

**Capac de acoperire gard**



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
460	280	60	16,7	C25/30 (XC4+XF3) (RO) C10.2 Dmax8 D2231

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 - anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.1	Clasa 1 – N
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la rupere (încovoiere)	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 4 MPa	Clasa 2 – T
Încărcare de rupere	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 3,6 kN	Clasa 45 – 4
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 - anexa E	Sub 6%	Clasa 2 – B
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004 - anexa D	≤ 1,0 ca medie cu nici o valoare individuală > 1,5	Clasa 3 – D