

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS
DALE PATIO / PATIO ANTIK

TIP PRODUS
DALE DE BETON

COD PRODUS: **PAK5**

DOMENIU DE UTILIZARE
 Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale în exterior. Pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
250	124	50	3.25	C25/30 (XC4+XF3) (RO) C10.2 Dmax8 D2231
Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate	
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 - anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări	
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.2.4	Clasa 1 - N	
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.6.1	Clasa A1	
Rezistența la rupere (încovoiere)	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 4 MPa	Clasa 3 - U	
Încărcare de rupere	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 3,6 kN	Clasa 45 - 4	
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 - anexa E	Sub 6%	Clasa 2 - B	
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004 - anexa H	$\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$	Clasa 4 - I	
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004 - anexa D	$\leq 1,0$ ca medie cu nici o valoare individuală > 1,5	Clasa 3 - D	

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2007 Dale de beton. Condiții și metode de încercări FPS-303-08-01 Ediția 4 din 28.02.2023