

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS **PAVELE/DALE TAVERNA**

COD PRODUS: **TAV6**

TIP PRODUS **PAVELE/DALE DE BETON**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale în exterior. Pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
98	198	60	2,6	C25/30 (XC4+XF3) (RO) Cl0.2 Dmax8 D2231
198	198	60	5,3	
298	198	60	8,0	

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 - anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.1	Clasa 1 – N
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la rupere (încovoiere)	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 4 MPa	Clasa 3 – U
Încărcare de rupere	SR EN 1339:2004 - anexa F	Min. 3,6 kN	Clasa 70 – 7
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 - anexa E	Sub 6%	Clasa 2 – B
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004 - anexa H	$\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$	Clasa 4 – I
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004 - anexa D	$\leq 1,0$ ca medie cu nici o valoare individuală > 1,5	Clasa 3 – D

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ
SR EN 1339:2004, SR EN 1339:2004/AC:2007 Dale de beton. Condiții și metode de încercări
FPS-303-08-01 Ediția 4 din 28.02.2023