

Placă de acoperire gard

Modus



Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Cod Unic de identificare: MODUS

Cod intern/ERP: Alb Piatra Lunii RO060500824
RO060500815

Sepia

Este un produs utilizat la exterior, pentru acoperirea, decorarea și protejarea suprafețelor orizontale sau ușor înclinate, inclusiv garduri.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	460 x 280 x 60	[mm]
Masă	≈16	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Alb Piatra Lunii, Antracit Onix, Sepia, Maro Safir	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 –U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Încărcarea de rupere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 70-7, Min. 5,6 kN
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	$\leq 18000\text{mm}^3/5000\text{mm}^2$ Clasa 4 Marcare I
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D $\leq 1,0\text{ Kg/m}^2$ ca medie, cu nici o valoare individuală $>1,5$

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈ 2.17	[buc. /ml]
Ambalare/palet	64	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1055	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări