

Dale

Piazza 4

 Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	198 x 98 x 40	[mm]
Masă	≈1,75	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Roșu, Antracit, Toamna	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$ ca medie, cu nici o valoare individuală $>1,5$

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	50	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	864	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1532	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări