

Dale

Taverna 6



Unitatea de producție
Câțcău, jud. Cluj

Cod Unic de identificare: TAV6

Cod intern/ERP: Gri RO030200301

Fumuriu RO03020305/RO0303201505

Antracit RO030200303

Caramel RO03020311/RO030201511

Metal RO03020310/RO030201510

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	298 x 198 x 60	[mm]
Masă	≈8	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Antracit, Metal, Fumuriu, Caramel	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ±2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ±3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	50	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	90	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1610	[kg] (sistemul complet, dale+pavele)

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări



Cod Unic de identificare: TAV6

Cod intern/ERP: Gri RO030200301

Fumuriu RO03020305/RO0303201505

Antracit RO030200303

Caramel RO03020311/RO030201511

Metal RO03020310/RO030201510

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	98 198 x 198 x 60	[mm]
Masă	≈2,6; ≈5,3	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Antracit, Metal, Fumuriu, Caramel	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1338:2004	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1338:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1338:2004, 5.3.6.1.	Clasa A1
Rezistența la întindere prin despicare	SR EN 1338:2004, Anexa F	Min. 3,6 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1338:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1338:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000 mm ²
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1338:2004	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ±2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ±3 mm pe grosime pentru pavelele cu grosimea mai mică de 10 cm.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	25/16.6	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	90/120	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1610	[kg] (sistemul complet, dale+pavele)

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări