

Dale

Esential

Cod Unic de identificare: DES 5

Cod intern/ERP: Gri RO030201401

Roșu RO030201402

Antracit RO030201403

Cappuccino RO03021408



Unitatea de producție
Câțcău, jud. Cluj

Marmură Neagră RO03021422

Sepia RO03021415

Scoica RO03021419

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru învelitoare de acoperiș.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	397 x 397 x 50	[mm]
Masă	≈17,42	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Roșu, Antracit, Marmură neagră, Sepia, Scoica, Cappuccino	
Aspectul suprafeței	Standard de Încercări	Valori declarate
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Încărcarea de rupere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, 5.3.6.2	Clasa 70 Marcare 7
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I ≤18000 mm ³ /5000 mm ²
	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D ≤ 1,0 Kg/m ² ca medie, cu nici o valoare individuală >1,5

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	6,25	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	60	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1065	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări