

Dale

Esential

Cod Unic de identificare: DES 5

Cod intern/ERP: Gri RO060201401

Roșu RO060201402

Antracit RO060201403

RO060201404



Unitatea de
producție
Iași, jud. Iași

Sepia RO060201415

Scoică RO060201419

Marmură Neagră

Este un produs pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică. Pentru

Caracteristici Tehnice

Învelitoare de acoperiș.

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	400 x 400 x 50	[mm]
Masă	≈17,8	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri, Roșu, Antracit, Marmură neagră, Sepia, Scoica, Cappuccino	
	Standard de Încercări	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004, Anexa J	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Grosime strat uzură	SR EN 1339:2004, 5.1	Min 4 mm
Reacția la foc	SR EN 1339:2004, 5.3.7.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004, Anexa F	Clasa 3 Marcare U; Min. 4 MPa
Încărcarea de rupere	SR EN 1339:2004, 5.3.6.2	Clasa 70 Marcare 7
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004, Anexa E	Clasa 2 Marcare B; Max. 6%
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004, Anexa H	Clasa 4 Marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004, Anexa D	Clasa 3 Marcare D $\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$ ca medie, cu nici o valoare individuală $>1,5$

Observație: Sunt admise abateri de ± 2 mm pe lungime, respectiv lățime și de ± 3 mm pe grosime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	6,25	[buc. /m ²]
Ambalare/palet	60	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1078	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări